

エコスオーガニックペイント 外壁用仕様書

エコスの外壁用塗料は中程度の艶、保護仕上げ、硬く、ウォッシュャブルな耐久性のある塗膜になります。石、ブロック、レンガ、コンクリート、外壁などに強力に密着します。床や濡れっぱなしになる場所には使えません。

塗装面積目安

1ガロンあたり 36㎡（1度塗で） 2度塗り推奨

塗装準備

良い仕上がりには適切な下地準備が必要です。

塗装面は清潔で、湿気がなく、埃や汚れがない状態であること。

塗装前に油分や汚れをクリーニング、よく洗い流し乾かしておく。

ひび割れや穴などを修復しておく。

ツヤのある素材は密着を良くするため、ペーパーがけをしておく。

剥がれたりひび割れた古い塗装を取り除く。

下地塗装にはエコスユニバーサルプライマーを使用する。

塗装方法

塗料をよく攪拌してから塗装する。

原則無希釈で塗装する。

希釈する場合は水で5%以内とし、数分間かけて乳化するまで攪拌する。

合成素材のローラーを使用する。

エアレススプレー使用可能。 1600~1800psi 0.015~0.017

気温10度以下での塗装は避けてください。

湿度80%以上での塗装は避けてください。

2度塗推奨。

30~60分でタッチドライになります。

インターバル（1度目の塗装から2度塗りまでの時間）は2時間から4時間です。